

Versión: 01
Aprobó: Fabio Vargas - Ing I+D
Fecha de vigencia: 21/12/2021

GAMMA

ERECOS®

CORONA
Negocio de Energía

Carrera 49 No. 67 Sur 680
Sabaneta, Colombia - 055450

Teléfono: [574] 305 8000
ventas@erecos.com
Nit: 890.900.121-4

ANDALUCRAX

Concreto refractario

Los concretos refractarios convencionales densos son mezclas de materiales refractarios molidos con una granulometría adecuada y aditivos ligantes. Fabricados a partir de andalucita por lo cual poseen una alta formación de mullita otorgandoles propiedades con un bajo coeficiente de expansión térmica (choque térmico), alta resistencia a la abrasión y baja deformación bajo carga. Los concretos desarrollan una liga hidráulica, que les confiere buenas propiedades mecánicas en frío. Con el incremento de la temperatura se desarrolla la liga cerámica, que les confiere alta resistencia mecánica en el uso.

Propiedades

Clasificación NTC-814 , ASTM C-401		Clase E
Composición química (%)	Al ₂ O ₃	56.7
	SiO ₂	34.4
	TiO ₂	0.9
	Fe ₂ O ₃	1.0
	CaO	6.4
	MgO	0.3
	Álcalis	0.3
Cono pirométrico equivalente		35
Temperatura equivalente (°C) NTC - 706, ASTM C -24		1785
Máxima temperatura de servicio (°C)		1600
Máximo tamaño del grano (mm)		5
Material seco requerido m ³		2150 - 2250 kg
Agua de preparación NTC - 988, ASTM C - 860 (cm ³ de agua/kg de material seco)		125-135 kg
Densidad volumétrica (g/cm ³) ASTM C - 134	110 °C	2.10-2.25
	815 °C	2.05-2.15
	1370 °C	2.05-2.15
	1480 °C	2.15-2.25
	1600 °C	2.10-2.20

Módulo de ruptura en frío (MPa) NTC - 988, ASTM C - 133	110 °C	5.0-8.0
	815 °C	3.0-6.0
	1370 °C	7.0-11.0
	1480 °C	10.0-13.0
	1600 °C	10.0-13.0
Resistencia a la compresión en frío (MPa) NTC - 988 , ASTM C-133	110 °C	20.0-35.0
	815 °C	14.0-24.0
	1370 °C	35.0-55.0
	1480 °C	70.0-100.0
	1600 °C	70.0-100.0
Cambio lineal permanente (%) NTC- 988, ASTM C- 401, ASTM C- 865	815 °C	0.0-0.3C
	1370 °C	0.0-0.3C
	1480 °C	0.7C-1.2C
	1600 °C	0.7C-1.2C
Presentación (Sacos)		25 Kg

Aplicaciones

Concreto refractario silico-aluminoso denso, con alto contenido de mullita. Desarrollado especialmente para condiciones de servicio a extremas temperaturas, hasta los 1600°C. Sus principales ventajas son la baja deformación bajo carga en caliente, la estabilidad volumétrica, su excelente resistencia mecánica y la capacidad de soportar coque térmico y abrasión. Este concreto puede emplearse en las industrias de hierro, acero, cemento y vidrio; por lo general en aplicaciones en las que las condiciones de trabajo presenten abrasión, alta carga y elevadas temperaturas.

Las propiedades descritas en este documento se basan en los resultados promedio de las pruebas de control sobre lotes de producción industrial utilizando los procedimientos descritos en las normas ICONTEC y ASTM donde ellas sean aplicables, y no deben emplearse para efecto de especificaciones garantizadas. Pueden presentarse variaciones de los resultados dependiendo del tamaño, forma o proceso de fabricación.