

Versión: 01
Aprobó: Fabio Vargas - Ing I+D
Fecha de vigencia: 21/12/2021

GAMMA

ERECOS®

CORONA
Negocio de Energía

Carrera 49 No. 67 Sur 680
Sabaneta, Colombia - 055450

Teléfono: [574] 305 8000
ventas@erecos.com
Nit: 890.900.121-4

CONCRAX 1650

Concreto refractario

Los concretos refractarios convencionales densos son mezclas de materiales refractarios molidos con una granulometría adecuada y aditivos ligantes. Los concretos desarrollan una liga hidráulica, que les confiere buenas propiedades mecánicas en frío. Con el incremento de la temperatura se desarrolla la liga cerámica, que les confiere alta resistencia mecánica en el uso.

Propiedades

Clasificación NTC-814, ASTM C-401	Clase E	
Composición química (%)	Al ₂ O ₃	68.7
	SiO ₂	21.3
	TiO ₂	2.1
	Fe ₂ O ₃	1.2
	CaO	6.0
	MgO	0.3
	Álcalis	0.3
Cono pirometrico equivalente	35	
Temperatura equivalente (°C) NTC - 706, ASTM C - 24	1785	
Máxima temperatura de servicio (°C)	1650	
Máximo tamaño del grano (mm)	5	
Material seco requerido m ³	2200 - 2300 kg	
Densidad volumétrica (g/cm ³) ASTM C - 134	110 °C	2.20-2.30
	1000 °C	2.10-2.15
	1260 °C	2.20-2.30
	1370 °C	2.10-2.20
	1480 °C	2.10-2.15
	1600 °C	2.10-2.15

Módulo de ruptura en frío (MPa) NTC - 988, ASTM C - 133	110 °C	4.5-6.5
	1000 °C	2.5-3.5
	1260 °C	4.0-8.0
	1370 °C	7.0-9.0
	1480 °C	9.0-12.0
	1600 °C	8.0-12.0
Resistencia a la compresión en frío (MPa) NTC - 988 , ASTM C-133	110 °C	20.0-30.0
	1000 °C	10.0-20.0
	1260 °C	15.0-20.0
	1370 °C	28.0-35.0
	1480 °C	22.0-29.0
	1600 °C	30.0-40.0
Cambio lineal permanente (%) NTC- 988, ASTM C- 401, ASTM C- 865	1260 °C	0.0-0.2C
	1370 °C	0.4E-0.6E
	1480 °C	0.3E-0.6E
	1600 °C	0.9E-1.0E
Presentación (Sacos)		25 Kg

Aplicaciones

Concreto refractario de alta alúmina, diseñado para aplicaciones de uso general donde la temperatura no exceda a 1650°C y donde las exigencias mecánicas sean moderadas.

Las propiedades descritas en este documento se basan en los resultados promedio de las pruebas de control sobre lotes de producción industrial utilizando los procedimientos descritos en las normas ICONTEC y ASTM donde ellas sean aplicables, y no deben emplearse para efecto de especificaciones garantizadas. Pueden presentarse variaciones de los resultados dependiendo del tamaño, forma o proceso de fabricación.