

Versión: 01
Aprobó: Fabio Vargas - Ing I+D
Fecha de vigencia: 21/12/2021

GAMMA

ERECOS®

CORONA
Negocio de Energía

Carrera 49 No. 67 Sur 680
Sabaneta, Colombia - 055450

Teléfono: [574] 305 8000
ventas@erecos.com
Nit: 890.900.121-4

CONCRAX UG L

Ladrillos vaciados y curados

Nuestra línea de productos vaciados y curados, brindan al cliente un producto que puede ser usado sin realizar una curva de curado en el horno ya que se entregan secos, lo cual facilita el arranque de los equipos y la reducción de tiempos de parada.

Propiedades

Clasificación NTC - 773 , ASTM C - 27	Medium duty
Composición química (%)	
Al ₂ O ₃	44.2
SiO ₂	42.2
TiO ₂	1.6
Fe ₂ O ₃	4.1
CaO	7.0
MgO	0.3
Álcalis	0.7
Cono pirometrico equivalente	14
Temperatura equivalente (°C) NTC - 706, ASTM C - 24	1398
Máxima temperatura de servicio (°C)	1300
Densidad aparente (g/cm ³) ASTM C - 134	2.00-2.15
Porosidad aparente (%) ASTM C - 134	17.0-19.0
Módulo de ruptura en frío (MPa) NTC - 988, ASTM C - 133	5.0-8.0
Resistencia a la compresión en frío (MPa) NTC - 988 , ASTM C-133	25.0-50.0
Cambio lineal permanente (%) NTC- 988, ASTM C- 401, ASTM C- 865 1260°C	0.5C-0.5E

Las propiedades descritas en este documento se basan en los resultados promedio de las pruebas de control sobre lotes de producción industrial utilizando los procedimientos descritos en las normas ICONTEC y ASTM donde ellas sean aplicables, y no deben emplearse para efecto de especificaciones garantizadas. Pueden presentarse variaciones de los resultados dependiendo del tamaño, forma o proceso de fabricación.