

Versión: 01
Aprobó: Fabio Vargas - Ing I+D
Fecha de vigencia: 14/12/2021

GAMMA

ERECOS®

CORONA
Negocio de Energía

Carrera 49 No. 67 Sur 680
Sabaneta, Colombia - 055450

Teléfono: [574] 305 8000
ventas@erecos.com
Nit: 890.900.121-4

FX 1500

Aislamiento térmico

La composición básica de este adhesivo son compuestos de alúmina y sílice. Presentan óptima estabilidad química y resistencia al ataque por agentes corrosivos, a excepción de ácido fluorhídrico, fosfórico y álcalis concentrados.

Propiedades

Clasificación	Adhesivo	
Composición química (%)	Al ₂ O ₃	70.0
	SiO ₂	15.0
	Na ₂ O	4.0
Temperatura de clasificación (°C)	1500	
Máxima temperatura de uso (°C)	1500	
Pérdidas por calcinación (%)	< 1	
Tiempo de almacenamiento (meses)	6	
Aplicación	Brocha o espátula	
Empaque (Caneca)	25Kg	

Aplicaciones

Entre sus principales aplicaciones están adhesivo para manta cerámica, construcción de módulos de manta cerámica y paneles de fibra cerámica.

Las propiedades descritas en este documento se basan en los resultados promedio de las pruebas de control sobre lotes de producción industrial utilizando los procedimientos descritos en las normas ICONTEC y ASTM donde ellas sean aplicables, y no deben emplearse para efecto de especificaciones garantizadas. Pueden presentarse variaciones de los resultados dependiendo del tamaño, forma o proceso de fabricación.