

Versión: 01
Aprobó: Fabio Vargas - Ing I+D
Fecha de vigencia: 11/01/2022

GAMMA

ERECOS®

CORONA
Negocio de Energía

Carrera 49 No. 67 Sur 680
Sabaneta, Colombia - 055450

Teléfono: [574] 305 8000
ventas@erecos.com
Nit: 890.900.121-4

CBC LANZAS

Concreto refractario

Los concretos de bajo cemento, de nueva generación, se diferencian de los convencionales en su contenido de cemento aluminoso lo cual, además de requerir menor cantidad de agua para su preparación, les imparte, junto con la acción de aditivos especiales, propiedades sobresalientes tanto físico-mecánicas como químicas.

Propiedades

Clasificación NTC-814, ASTM C-401		Clase Q
Composición química (%)	Al ₂ O ₃	71.6
	SiO ₂	21.9
	TiO ₂	2.4
	Fe ₂ O ₃	1.3
	CaO	1.3
	MgO	0.1
	Alcalis	0.9
	P ₂ O ₅	0.5
Cono pirometrico equivalente		>37
Temperatura equivalente (°C) NTC - 706, ASTM C -24		>1820
Máxima temperatura de servicio (°C)		1600
Máximo tamaño del grano (mm)		5
Material seco requerido m ³		2500-2600 kg
Agua de preparación NTC - 988, ASTM C -860 (cm ³ de agua/kg de material seco)		65/75
Densidad volumétrica (g/cm ³) ASTM C - 134	110 °C	2.50-2.60
	815 °C	2.50-2.60
	1095 °C	2.45-2.55

Densidad volumétrica (g/cm ³) ASTM C - 134	1370 °C	2.45-2.55
	1480 °C	2.40-2.50
	1600 °C	2.40-2.50
Módulo de ruptura en frío (MPa) NTC - 988, ASTM C - 133	110 °C	9.0-12.0
	815 °C	9.0-12.0
	1095 °C	10.0-13.0
	1370 °C	13.0-18.0
	1480 °C	14.0-20.0
	1600 °C	18.0-23.0
Resistencia a la compresión en frío (MPa) NTC - 988 , ASTM C-133	110 °C	45.0-70.0
	815 °C	45.0-70.0
	1095 °C	60.0-90.0
	1370 °C	80.0-110.0
	1480 °C	90.0-120.0
	1600 °C	90.0-130.0
Cambio lineal permanente (%) NTC- 988, ASTM C- 401, ASTM C- 865	815 °C	0.0-0.0
	1095 °C	0.1C-0.3C
	1370 °C	0.1C-0.3C
	1480 °C	0.3E-0.6E
	1600 °C	1.0E-1.5E
Presentación		25.0 kg

Aplicaciones

Concreto refractario de bajo cemento con 70% de alúmina. De alta densidad, baja porosidad y alta resistencia mecánica en frío y en caliente. Posee una resistencia al choque térmico mayor que la de los concretos convencionales. Este producto se debe vibrar durante su aplicación.

Indicado para construcción de lanzas para la dosificación de gases inertes a coladas de metal.

Las propiedades descritas en este documento se basan en los resultados promedio de las pruebas de control sobre lotes de producción industrial utilizando los procedimientos descritos en las normas ICONTEC y ASTM donde ellas sean aplicables, y no deben emplearse para efecto de especificaciones garantizadas. Pueden presentarse variaciones de los resultados dependiendo del tamaño, forma o proceso de fabricación.